



## Product details

### • Geschikt voor de volgende ondergronden

|           |                             |   |
|-----------|-----------------------------|---|
|           | Cementgebonden ondergronden | : |
| V         | Gietasfalt                  | : |
| V         |                             |   |
|           | Gipsgebonden ondergronden   | : |
| V         | Gipskarton                  | : |
| V         |                             |   |
|           | Betonnen ondervloeren       | : |
| X         | Gipsvezelplaten             | : |
| V         |                             |   |
|           | Houten ondervloeren :       | X |
| Magnesium | :                           | X |
|           | Spaanplaten en OSB-platen   | : |
| V         | Hollebaksteen               | : |
| X         |                             |   |

\*) Altijd toepassen in combinatie met een geschikte dispersieprimer

- **Instelbare consistentie (afhankelijk van de hoeveelheid toegevoegd water)**
- **Zeer spanningsarm en goed verwerkbaar**
- **Geschikt voor het vullen en uitvlakken in zeer uiteenlopende laagdiktes**

UZIN NC 118 is een zeer snelle gipsgebonden uitvlakmassa en is bijzonder geschikt ter verkrijging van een gladde ondergrond voor vloerwerkzaamheden, met name in de snelrenovatie.

De vul- en uitvlakmassa is uitermate geschikt voor het vullen en uitvlakken in zeer uiteenlopende laagdiktes; van bestaande wervervaste lijmresten in minimale laagdikte tot het aanbrengen van dikke lagen.

Wanneer UZIN NC 118 als standvaste mortel wordt aangemaakt (minder water), is het ook geschikt voor;

- Het vlakken van hellende ondergronden
- Het op afschot maken van vloeren

### Let op

Bij bestellingen met mortels en/of egalines geldt dat hiervoor verzendkosten in rekening worden gebracht bij een totaalwaarde onder de € 500,00.





### Technische details

Artikelnummer: UZIN84528  
EAN-code: 4024709845287

### Specificaties

UZIN NC 118 is een sneldrogende reparatie- en uitvlakmassa op calciumsulfaatbasis als ondergrond voor het aanbrengen van vloerbedekkingen.

Vorm: poeder  
Kleur: wit  
Brandklasse: A1fl volgens DIN EN 13501-1

### Gegevens over het aanbrengen van de mortel

Mengverhouding: circa 4 liter water op 20 kg NC 118  
(voor 1 kg poeder circa 200 ml water)  
Verbruik per m<sup>2</sup>: 1,5 kg per mm laagdikte  
Verwerkingstemperatuur: Van +15 °C tot +25 °C  
Verwerkingstijd: Circa 10 tot 15 minuten\*  
Beloopbaar: Na circa 30 tot 45 minuten\*  
Belastbaar: Na circa 2 tot 2,5 uur (maximale dikte van 3mm  
+ vochtmetingen nodig bij dikkere lagen)

\*Bij 20 °C en 65% luchtvochtigheid

### Verbruik berekenen

Het verbruik is ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> per mm laagdikte.

| Laagdikte in mm | Aantal kg per m <sup>2</sup> | Verbruik o.b.v. 1 zak (20kg) |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|
| 5               | 7,5                          | 0,38                         |
| 10              | 15,0                         | 0,75                         |
| 15              | 22,5                         | 1,13                         |
| 20              | 30,0                         | 1,50                         |

Alle genoemde waarden zijn conform fabrieksopgave

### Aandachtspunten

Verwerkingscondities:

- Minimale ondergrondtemperatuur: 10°C
  - Optimale verwerkingstemperatuur: 15°C ~ 25°C
  - Minimale temperatuur in de ruimte: 10°C
  - Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 75%
- Lagere temperaturen en/of hogere R.V. vertragen de droging en doorharding.  
• Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd.  
Daarom in de zomer zo mogelijk koud water gebruiken.  
• Reeds stijvende mortel niet meer verdunnen met water.  
• Verse uitvlaklagen beschermen tegen tocht en direct zonlicht.  
• Direct na gebruik het gereedschap reinigen met water.  
• Mortels en egalines verouderen en worden langzamer met betrekking tot droging en doorharding. UZIN Utz Nederland adviseert daarom om "first in, first out" logistiek te hanteren.  
• Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op een koele, droge en goed geventileerde plaats.  
• Wanneer de egalisatie te lang openligt, is de kans op scheurvorming groot.

### Downloads

UZIN NC 118 Productblad  
UZIN NC 118 Veiligheidsblad

### [zijdant]

Voor mortels gelden afwijkende leveringsvoorwaarden in verband met het gewicht van de zakken.

Bekijk hier meer materialen voor dunbed-systemen.